



## CIMBRABAU

Recubrimiento epóxico bicomponente.

### DESCRIPCIÓN

CIMBRABAU es un barniz epóxico bicomponente, que al mezclarse (A+B) producen un líquido de baja viscosidad, elaborado especialmente para proteger las cimbras de madera.

### USOS

- Para proteger cimbras de triplay, polines, tarimas, vigas, tableros.

### VENTAJAS

- Forma una película transparente sobre la madera para protegerla y evitar deformaciones.
- Tiene excelente adherencia.
- Incrementa la vida útil de la cimbra protegida, hasta tres veces.
- Forma una película lisa que facilita el descimbrado y mejora la apariencia del concreto.

### RECOMENDACIONES

- Mezcle unidades completas.
- No aplique en lugares cerrados.
- Evite la inhalación prolongada.
- El triplay de la cimbra debe protegerlo en su totalidad incluyendo los cantos para evitar delaminación.

### APLICACIÓN

Lije la superficie para eliminar cualquier material que no este firmemente adherido. la madera debe estar seca y libre de cualquier tratamiento.

Los componentes de CIMBRABAU deben ser mezclados perfectamente, vierta la parte B en la parte A, arrastrando el material de las paredes del bote y agitando para lograr la incorporación total hasta obtener una apariencia homogénea.

Teniendo la superficie y la mezcla ya preparadas aplique por medio de brocha, rodillo o pistola; para la aplicación de una segunda capa, deje secar 3 horas la primera capa.

Espere 24 horas después de la última aplicación para usar la cimbra.

### DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CIMBRABAU rinde de 4 a 6 m<sup>2</sup>/L. a dos manos.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No manejar cerca de flamas o chispas ni en lugares cerrados, es flamable.
- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, goggles y zapatos.

\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



## CIMBRABAU

Recubrimiento epóxico bicomponente.

- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

### INFORMACIÓN TÉCNICA (A+B)

| PRUEBA                        | ASTM   | ESPECIFICACIÓN                 |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| CONSISTENCIA                  | -----  | LÍQUIDA                        |
| COLOR                         | -----  | ÁMBAR                          |
| OLOR                          | -----  | HIDROCARBURO                   |
| DENSIDAD                      | D-1475 | 0.92-0.94 g/ml.                |
| MATERIA NO VOLÁTIL            | D-2369 | 32-36 %                        |
| VISCOSIDAD                    | D-2196 | 150 - 200 cps                  |
| RELACIÓN DE MEZCLA EN VOLUMEN | -----  | 1 A 1<br>P/ "A" P/ "B"         |
| TOXICIDAD                     | -----  | POR INHALACIÓN<br>POR CONTACTO |

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

### ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES  
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado, alejado de flams y chispas.
- Entarimado y bajo techo.

### PRESENTACIÓN

- UNIDADES DE 8 L.
- UNIDADES DE 38 L.

\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



## CIMBRABAU

Recubrimiento epóxico bicomponente.

### NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

**Ventas y atención a clientes:**  
**(55)5115-0050, (55)5115-3570,**  
**(55)5558-6705**

**TIENES MÁS  
DUDAS**



\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.