



ENDUBAU S

Endurecedor mineral para pisos de concreto.

DESCRIPCIÓN

ENDUBAU S es un polvo granular de origen mineral de alta resistencia a la abrasión, con granulometría controlada.

USOS

Como endurecedor superficial en pisos de concreto expuestos a tránsito continuo, abrasión e impacto, tanto peatonal, vehicular y mecánico, como lo son:

- Talleres.
- Bodegas.
- Escuelas.
- Supermercados.
- Plazas públicas.
- Andenes de carga y descarga.
- Instalaciones portuarias.
- Terminales de transporte.
- Estacionamientos.
- Áreas deportivas.
- industria en general.

VENTAJAS

- Forma una capa superficial resistente a la abrasión, impacto e intemperismo.
- Es inerte a la acción de sales y solventes.
- Resiste acción corrosiva de muchos productos químicos.
- Reduce los costos de mantenimiento incrementando de 3 a 5 veces la vida útil de las superficies tratadas.

- No contiene partículas metálicas.
- Es el sistema más económico de endurecer pisos.
- Evita levantamiento de polvo y desgaste prematuro.

RECOMENDACIONES

- No agregue agua para introducir el ENDUBAU S, el producto se debe trabajar únicamente con el agua de mezcla que sube a la superficie.
- Aplique ENDUBAU S siempre mezclado con cemento.
- Cure la superficie con curabau e, ya que ENDUBAU S exige un completo y delicado curado.
- Cuando utilice aditivo acelerante en el concreto o en temperaturas altas, extreme precauciones en la colocación de ENDUBAU S para evitar falsa adherencia.

APLICACIÓN

Mezcle 1 parte de cemento por 2 partes de ENDUBAU S e incorpórelas uniformemente, distribuya la mitad de la mezcla seca sobre el piso de concreto o mortero recién nivelado, tan pronto haya desaparecido el agua de sangrado y antes de que el concreto comience su fraguado.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



ENDUBAU S

Endurecedor mineral para pisos de concreto.

Permita que la mezcla absorba el agua de la superficie, intégreala a ésta empleando una plana de madera o llana mecánica, riegue la cantidad restante de la mezcla (**ENDUBAU S** -cemento) en sentido perpendicular a la primera aplicación, completando la cantidad especificada por metro cuadrado, espere a que se sature con el agua del concreto y proceda a introducirlo de la misma manera que el paso anterior.

Por ningún motivo deberá agregarse mayor cantidad de agua al piso. termine dando el afinado final con llana metálica manual o mecánicamente.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 1.0 a 1.2 kg /m² por capa.

USO	RENDIMIENTO
TRANSITO LIGERO	2 Kg/m ²
TRANSITO MEDIANO	4 Kg/m ²
TRANSITO PESADO	6 Kg/m ²

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, lentes y botas.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Conserva sus propiedades por seis meses, bajo las siguientes condiciones:

- ENVASES PERFECTAMENTE SELLADOS.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

PRESENTACIÓN

- Saco de 50 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	GRANO UNIFORME
COLOR	-----	AMARILLENTO
OLOR	-----	INOLORO
DENSIDAD APARENTE	C-29	0.69 g/ml

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



ENDUBAU S

Endurecedor mineral para pisos de concreto.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.