



IMPERBAU P

Aditivo impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero.

DESCRIPCIÓN

IMPERBAU P es un polvo blanco, libre de cloruros y formulado con sales de ácidos grasos, que agregado al concreto le confiere impermeabilidad.

USOS

Para disminuir la permeabilidad de concretos en:

- TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
- POZOS.
- FOSAS SÉPTICAS.
- CISTERNAS.
- ALBERCAS.
- MUROS.
- CIMENTACIONES.
- Para cualquier estructura expuesta a presiones hidrostáticas.

VENTAJAS

- Disminuye la permeabilidad de los concretos e invierte la capilaridad de los conductos.
- Mejora la manejabilidad y acabados.
- Incrementa la resistencia a cloruros y sulfatos.
- Disminuye las contracciones y sangrado.
- No afecta la resistencia a la compresión.

RECOMENDACIONES

Para que obtenga mejores resultados en la aplicación del concreto con imperbau p, deberá supervisar su

elaboración, compactación y especialmente el curado.

APLICACIÓN

Antes de que añada el agua, mezcle IMPERBAU P con el cemento, la arena y la grava, en la dosificación recomendada hasta lograr la perfecta homogeneización de los componentes. para la elaboración de mezcla en revolvedora, incorpore IMPERBAU P y agite (10 minutos aproximadamente) hasta obtener la mezcla homogénea.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

La dosificación de IMPERBAU P depende del tipo y marca del cemento, así como de las condiciones de los agregados, del transporte, tipo de obra, temperatura y humedad ambiente y sobre todo del uso que va a tener el material preparado

USO	DOSIFICACIÓN POR SACO DE CEMENTO
APLANADOS IMPERMEABLES	2 kg
CIMENTACIONES, MUROS DE CONTENCIÓN	1.5 kg
PISOS Y COLUMNAS	1 kg
MUROS	0.5 kg

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



IMPERBAU P

Aditivo impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, lentes y botas.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Conserva sus propiedades por seis meses, bajo las siguientes condiciones:

- ENVASES PERFECTAMENTE SELLADOS.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 5 kg.
- Saco de 20 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	POLVO
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	INOLORO
DENSIDAD APARENTE	-----	0.8 - 0.9 g/ ml
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
REDUCCIÓN DE LA ABSORCIÓN POR CAPILAR	70%

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



IMPERBAU P

Aditivo impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.