



LANZABAU L

Aditivo para concreto lanzado por vía húmeda.

DESCRIPCIÓN

LANZABAU L es un líquido café claro que acelera los tiempos de fraguado inicial y final en el concreto lanzado. No contiene cloruros. Cumple con la norma **ASTM C-1141 Tipo II, Grado I Clase A**.

USOS

Se emplea en morteros y concretos aplicados por lanzado mecánico por vía húmeda para revestir:

- Taludes.
- Túneles.
- Bóvedas.
- Camaras bajo tierra.

VENTAJAS

- Imparte tiempos de fraguado instantáneos a concretos y morteros aplicados por lanzado.
- Disminuye la pérdida por rebote.
- Imparte buena resistencia a la compresión a edades muy tempranas.
- Disminuye la permeabilidad de concretos y morteros.
- Permite obtener morteros y concretos con alta adhesión a sustratos húmedos o secos.

RECOMENDACIONES

- No lo aplique cuando la temperatura sea menor de 5°C.
- Realice pruebas con el concreto o mortero utilizado en obra para determinar la dosificación correcta.

APLICACIÓN

Las superficies donde se coloque el concreto lanzado debe estar rugosa y limpia.

Mezcle **LANZABAU L** con el concreto o mortero en la boquilla de lanzado mediante una válvula dosificadora.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Dosificar del 2 al 5 % con respecto al cemento (de 20 a 50 cc por kg de cemento) dependiendo del grado deseado de aceleramiento y del tipo de superficie lanzada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



LANZABAU L

Aditivo para concreto lanzado por vía húmeda.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA 19 L.
- TAMBOR 200 L.
- GRANEL.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	CÁFE OSCURO
OLOR	-----	A MADERA
DENSIDAD	D-1475	1.37 - 1.40 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	38.0 - 41.0 %
VISCOSIDAD	D-1200	11.0 - 16.0 SEGUNDOS
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	>11.5

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.