



# PRIMARIO ACRILBAU

Imprimador acrílico elastomérico.

## DESCRIPCIÓN

**PRIMARIO ACRILBAU** es un líquido blanco, elaborado con látex acrílico.

## USOS

**PRIMARIO ACRILBAU** se emplea:

Como primario promotor de adherencia para sistemas impermeables elastoméricos hechos con **ACRILBAU** o **AISLABAU**.

## VENTAJAS

Por sus características **PRIMARIO ACRILBAU** :

- Sella porosidad del concreto.
- Incrementa la adherencia de **ACRILBAU** y **AISLABAU** a las superficies de concreto.
- Absorbe residuos de polvo de las superficies.
- Es de fácil aplicación.
- Listo para usarse.

## RECOMENDACIONES

- No aplique con amenaza de lluvia.
- Permita que seque para aplicar la capa de impermeabilizante.
- No aplique en temperatura menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.
- No diluya.

## APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites o productos asfálticos. La pendiente y las bajadas deben ser suficientes para desalojar el agua de lluvia.

Selle grietas con **CEMENCRIL**.

Aplique **PRIMARIO ACRILBAU** como viene con cepillo, brocha, o rodillo en una capa delgada; permita que penetre los poros de la superficie, deje secar de 2 a 6 horas para aplicar **ACRILBAU** o **AISLABAU**.

## DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 4 a 6 m<sup>2</sup>/l. dependiendo del tipo y rugosidad de la superficie y del sistema de aplicación.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



# PRIMARIO ACRILBAU

Imprimador acrílico elastomérico.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES  
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

## PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.

## PRUEBAS FUNCIONALES

| PRUEBA              | ASTM   | ESPECIFICACIÓN    |
|---------------------|--------|-------------------|
| CONSISTENCIA        | -----  | LÍQUIDO           |
| COLOR               | -----  | BLANCO            |
| OLOR                | -----  | A RESINA          |
| DENSIDAD            | D-1475 | 1.001 - 1.15 g/ml |
| MATERIAL NO VOLÁTIL | D-2369 | 28 - 32 %         |
| VISCOCIDAD          | D-2196 | 1900 cps. MÍNIMO  |
| TOXICIDAD           | -----  | POR INGESTIÓN     |
| pH                  | E-70   | 6-7               |

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

## NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

**Ventas y atención a clientes:**  
(55)5115-0050, (55)5115-3570,  
(55)5558-6705

**TIENES MÁS  
DUDAS**



\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.