



PRIMARIO WS

Adhesivo para wtaer stop.

DESCRIPCIÓN

PRIMARIO WS es un líquido semiviscoso de color negro, elaborado a base de hiddrocarburos, asfalto y resinas.

USOS

PRIMARIO WS se emplea: como adhesivo para los sistemas preformados utilizados como sello retenedor de agua (water stop)

VENTAJAS

- Tiene excelente adherencia al concreto.
- Incrementa la adherencia de las tiras preformadas del water stop.
- Absorbe residuos de polvo de las superficies.
- Es de fácil aplicación.
- Viene listo para usarse.

RECOMENDACIONES

- Permita que seque el concreto base para colocar la tira selladora.
- Proteja del polvo antes de colocar la tira selladora.
- No lo diluya

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites o partículas sueltas.

Aplique PRIMARIO WS tal como viene, con brocha, en franjas de 6 a 8 cm., permita que seque al tacto y coloque la tira selladora con suficiente presión para que adhiera.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 40 a 60 m. por bote de 4 l., dependiendo del ancho de la tira.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No manejar cerca de flamas o chispas ni en lugares cerrados, es flamable.
- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



PRIMARIO WS

Adhesivo para wtaer stop.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Conserva sus propiedades por seis meses bajo las siguientes condiciones:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

PRESENTACIÓN

Bote de 4 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	NEGRO
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.93-0.95 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	49- 51 %
VISCOSIDAD	D-2196	40-100 cps
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.