



VAPORBAU

Impermeabilizante asfáltico base solvente.

DESCRIPCIÓN

VAPORBAU es una pasta negra, elaborada con asfaltos refinados, agregados minerales, plastificantes y solventes de rápida evaporación, los cuales garantizan flexibilidad, adherencia e impermeabilidad, forma una barrera de vapor. Cumple con la norma **ASTM D-4479 Tipo II**.

USOS

VAPORBAU se emplea:

- Para impermeabilizar superficies horizontales y verticales de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera.
- Para impermeabilizar sitios bajo inmersión constante.
- Para proteger estructuras bajo tierra.
- Para adherir aislamientos térmicos a base de fibra de vidrio y corcho.
- Como recubrimiento protector y anticorrosivo para superficies metálicas y de concreto.
- Como revestimiento impermeable en tanques, cisternas de agua potable, baños, jardineras, muros colindantes.
- En revestimiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración.

- Una vez aplicado puede permanecer bajo tierra y/o en contacto permanente con el agua y la humedad, lo que lo hace un impermeabilizante de gran eficacia en jardineras, terrazas, fuentes y bajadas de agua, charolas de baño.
- No permite el paso de vapor de agua.

RECOMENDACIONES

- El **VAPORBAU** es flamable y requiere una buena ventilación cuando se aplique en interiores.
- No coloque sobre superficies húmedas. De aplicarse en concreto nuevo, la edad mínima de este será de 3 a 4 semanas.
- Si llueve debe suspenderse los trabajos y espere a que seque la superficie.
- En cisternas, tanques y depósitos de agua, el producto sólo podrá aplicarlo antes de colocar o colar la losa tapa. Luego de aplicado deberán dejarse transcurrir 12 días de secado antes de poner el recinto en operación.

APLICACIÓN

EN SISTEMA APARENTE:

Limpie la superficie y déjela sin polvo, grasas, aceites y partículas sueltas, Aplique **HIDROBAU** o **PRIMARIO BITUBAU** y deje secar de 2 a 6 horas. Antes de aplicar **VAPORBAU**, tal como viene en su envase, con llana, cuña o jalador de hule.

VENTAJAS

Por sus características **VAPORBAU**:

- Resiste todo tipo de climas.
- Permite adaptarse a los movimientos estructurales, sin perder su adherencia o resistencia debido a su gran flexibilidad.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



VAPORBAU

Impermeabilizante asfáltico base solvente.

Sobre esta primera capa adhiera la membrana de refuerzo **MALLAFLEX** o **NON WOVEN** deje secar uno o dos días y aplique una segunda capa de **VAPORBAU** con el mismo procedimiento que la primera capa.

Deje secar de 10 a 15 días y aplique pintura reflectiva **COLORBAU** para proteger el sistema de la intemperie.

EN SISTEMA CONFINADO

Aplique una capa de **PRIMARIO HIDROBAU** o **PRIMARIO BITUBAU** y deje secar de 2 a 6 horas. Continúe con una capa de **VAPORBAU** y sobre esta capa aún fresca coloque la membrana de refuerzo **MALLAFLEX** o **NON WOVEN**, deje secar uno o dos días y aplique la segunda capa de **VAPORBAU**, sobre esta capa aún fresca, espolvoree arena sílica a razón de 1 kg/m² con el fin de lograr una buena adherencia del mortero para pegar el acabado (loseta, ladrillo o concreto).

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Aplicar 1.5 l/m² por capa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 4 L.
- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	PASTOSA
COLOR	-----	NEGRO
DENSIDAD	-----	1.10 - 1.15 g/ml.
MATERIAL NO VOLATIL	D-1475	82-86 %
VISCOSIDAD	D-2369	>80,000 cP
TOXICIDAD	D-2196	Por inhalación

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



VAPORBAU

Impermeabilizante asfáltico base solvente.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	40 Minutos
SECADO TOTAL	D-1640	24 horas
FLEXIBILIDAD	D-2939	No se agrieta
INTEMPERISMO ACCELERADO	D-4799	900 horas sin afectarlo
FLAMABILIDAD	-----	Flamable

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.